

TREVIRA VP 238

ca. 500 g/m²

*Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion
Les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes de la production courante*

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| Grundgewebe | support | DIN 60001 | PES |
| Garnfeinheit | titre | DIN 53830 | 1'100 dtex |
| Bindung | armure | DIN 61101 | L 1/1 |
| Fadendichte (Fd/cm) | contexture | DIN 53853 | ca. 6,0/6,8 |
| Gewebegewicht (g/m ²) | poid tissu | DIN 53854 | ca. 140 |
| Flächengewicht (g/m ²) | poid total | DIN 53352 | ca. 500 |
| Höchstzugkraft (daN/5cm) | résistance à la rupture | DIN 53354 | ca. 215/215 |
| Weiterreisskraft (daN) | resistance à la déchirure amorcée | DIN 53363 | ca. 22,5/22,5 |
| Haftung | adhérence | IVK-Richtlinien | min. 10 |
| Dauerknickverhalten | comportement au pliage | DIN 53359 | 100'000 |
| Kältebeständigkeit | résistance au froid | DIN 53361 | ca. -30° C |
| Wärmebeständigkeit | résistance à la chaleur | IVK/Pkt. 5 | ca. +70° C |
| Farbechtheit | solidité des coloris | DIN 54004 | min. 7 |
| Brennverhalten | comportement au feu | DIN 75200 | >10C mm/Min. |

Einsatzzweck: Abdeckblachen, textiles Bauen

Utilisation: bâches plates, constructions textiles



BLACHO-TEX AG

Vorstadt 6
5607 Häggingen

Telefon 056 624 15 55
Fax 056 624 15 59

Blachen und Zelte
MwSt.-Nr. 103 474
www.blacho-tex.ch
info@blacho-tex.ch